

PROTETTIVO ANTI-GRAFFITI ALL'ACQUA AD EFFETTO SACRIFICALE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CORI graf è un protettivo all'acqua, ad effetto sacrificale per la protezione di superfici minerali o superfici tinteggiate.

Il prodotto applicato in parete crea una barriera superficiale sacrificale che protegge il supporto limitando l'assorbimento senza alterare la traspirabilità del supporto e facilita l'asportazione delle successive scritte, mediante idrolavaggio con acqua calda.

Dopo il lavaggio è necessario ripetere il trattamento con **CORI graf**.

CAMPI D'IMPIEGO

CORI graf è particolarmente indicato per proteggere:

- supporti in pietra, marmo, graniti;
- superfici tinteggiate purchè coese e ben ancorate al supporto ed in grado di resistere all'idrolavaggio;

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

CORI graf può essere utilizzato su diverse soluzioni:

▪ Supporti in pietra, mattoni faccia-vista, marmi e graniti

Le superfici deve essere coese e tenaci, puliti ed asciutte, prive di sostanze inquinanti, libere da polvere, oli e grassi. In caso di sporco, parti ammorzate o poco aderenti, effettuare idrolavaggio o idrosabbatura (è sempre consigliabile eseguire una prova preliminare per stabilire il metodo di intervento più efficace).

Nel caso di supporti non consistenti, procedere ad un opportuno consolidamento

▪ Superfici verniciate

Le superfici deve essere coese e tenaci, puliti ed asciutte, prive di sostanze inquinanti, libere da polvere, oli e grassi. Assicurarsi che la pittura sia ben ancorata al supporto e che la pittura possa resistere ad un idrolavaggio (nel caso di pitture traspiranti o a base calce, l'eventuale utilizzo della soluzione **CORI remove** e del successivo idrolavaggio, potrebbe causare l'asportazione dello strato di pittura o rivestimento)

▪ Superfici danneggiate da graffiti

Le superfici imbrattate da graffiti, dovranno essere trattate con **CORI remove**; la loro asportazione dal supporto dipende dalla porosità dello stesso (superfici lisce sono più facilmente pulibili rispetto ad elementi porosi come la pietra, il mattone o il sasso).

CORI graf è pronto all'uso.

Per applicare la mano successiva attendere l'indurimento della precedente (6-8 ore alla temperatura di 25 °C).

Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello).

L'applicazione consigliata è a 2 mani.

MODALITA' DI ASPORTAZIONE

La protezione con **CORI graf** si ottiene dopo totale essiccazione del prodotto (24 ore a 25 °C)

La superficie protetta con **CORI graf** che subisce l'effetto vandalico dei graffiti dovrà essere ripulita con idrolavaggio con acqua calda (almeno 70-80°C) senza utilizzare alcun tipo di solvente o verniciante.

Le superfici, una volta ripulite, dovranno essere riprese con una nuova applicazione di **CORI graf**.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso Specifico:	0,99 Kg/l c.a.
- Natura chimica:	cere polimeriche in dispersione acquosa
- Consumo:	1 Lt = 6-8 m ² per mano (a seconda dell'assorbimento del supporto)
- Aspetto:	satinato/lucido (tonalizza e ravviva il supporto)
- Fuori polvere (a 25°C):	60 minuti c.a.
- Indurimento completo (a 25°C):	2 giorni
- Temperatura minima d' applicazione	+10 °C
- Temperatura massima d' applicazione	+30 °C
- Umidità relativa massima consentita	60% c.a.
- Contenuto massimo VOC:	< 140 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/i - BA

AVVERTENZE

▪ **Nel caso di superfici già verniciate, imbrattate di graffiti, l'asportazione di tali scritte mediante sverniciatori può comportare l'asportazione anche della pittura pertanto è consigliabile sovraverniciare le scritte con una nuova pittura lavabile e successivamente procedere all'applicazione dell'antiscrittura CORI graf.**

▪ **ravvivare l'aspetto estetico del supporto, tonalizzando la parte cromatica;**

▪ **evitare che il prodotto faccia colature;**

▪ **proteggere ed impermeabilizzare il supporto e ravviva il colore;**

▪ **evitare che il prodotto faccia colature;**

▪ prodotto di sacrificio che necessita di essere ri-applicato in caso di rimozione.

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Evitare l'applicazione in presenza di nebbia o forte vento e con temperature inferiori a +10°C o superiori a +30°C. Il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le caratteristiche prestazionali e tecniche ottimali nell'arco di 7 giorni. Dopo l'applicazione e fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, dalla pioggia, da una rapida asciugatura (dovuta a sole diretto o al vento) e dalla rugiada.

I tempi di essiccazione sono riferiti alla temperatura di +25°C e 60% di U.R.; pertanto nel caso di temperatura inferiore o umidità superiore l'essiccazione si allunga anche in modo considerevole. Non applicare su superfici sporche. Durante l'applicazione, indossare i comuni DPI (dispositivi di protezione individuale).

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Lt 4 - 15.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

Prodotto esente da etichettatura ai sensi direttive CEE 67/548 e

1999/45/CEE recepite dal D.L.65 del 14/03/03.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/09/2010

Ultimo aggiornamento: 01/04/2016

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697