

## IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**IDROCORI INTERNI EXTRA** è una idropittura lavabile opaca per interni, dotata di ottimo potere riempitivo e ottima copertura abbinata ad una alta resa. Ha una buona resistenza ai lavaggi, allo strofinamento, buona elasticità ed un'ottima resistenza agli alcali. Garantisce una bassa presa di sporco.

A base di legante stiroilacrilico in dispersione acquosa.

Facilmente pennellabile.

Rende l'ambiente sano, pulito e con un ottimo punto di bianco.

### CAMPI D'IMPIEGO

**IDROCORI INTERNI EXTRA** è particolarmente indicato per la finitura di pareti interne, sui tipici supporti quali intonaco a calce e/o cemento, gesso e cartongesso.

- AMBIENTI INTERNI CIVILI
- AMBIENTI INDUSTRIALI

### PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

**IDROCORI INTERNI EXTRA** deve essere applicata su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi.

Prima dell'applicazione di **IDROCORI INTERNI EXTRA** è necessario:

- rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
- livellare le eventuali irregolarità del supporto;
- ripristinare gli intonaci con **CORIBETON** o **CORISTUK** e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature;
- eliminare l'eventuale presenza di muffe trattando la superficie con **FONDOSAN** (pronto all'uso) previa spazzolatura.

Dopo aver accertato la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo, trattare la superficie con un adeguato fondo isolante fissativo **FONDOCRIL** (diluito 1:3 con acqua).

Se necessario, per evitare la formazione di muffe, additivare la pittura con **CORICID**.

Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello).

L'applicazione è a 2 mani.

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| - Peso specifico (UNI 8910): | 1650 gr/Lt± 20  |
| - Stato fisico:              | liquido   |
| - Natura del legante:        | emulsioni acriliche in dispersione acquosa  |
| - PH (UNI 8490/4):           | 8,5   |
| - Essiccazione:              | al tatto in 60 min. (α 25°C con Umidità Relativa 65%)<br>sovraverniciabile dopo 5 ore |
| - Resa media per confezione: | Lt 15 = 80 - 90 m <sup>2</sup> (α seconda del supporto)                               |
| - Diluizione:                | 1° mano 35% con acqua - 2° mano 25-30% con acqua                                      |
| - Colori disponibili:        | bianco<br>*tinteggiabile con <b>STABILCORI N-RL</b>                                   |
| - Contenuto massimo VOC:     | < 5 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/α - BA   |

### AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentano macchie oleose. Evitare l'applicazione con temperature inferiori α + 5°C e superiori α + 30°C.

Applicare il prodotto in almeno 2 mani.

### IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Lt 2,5 - 5 - 15.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/2003

Ultimo aggiornamento: 10/02/2017

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.



**CORI srl**

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697