

## RASANTE DECORATIVO A CALCE

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**RASADDECOR** è un intonaco-rasante decorativo a calce, costituita da grassello di calce stagionato, polveri di marmo selezionate, terre coloranti, ossidi inorganici, fibre speciali ed additivi che conferiscono al prodotto maggiore adesione. La speciale fibra usata, gli dà una struttura armata particolare che garantisce una eccezionale durata ed inalterabilità nel tempo. Ha un'elevata traspirabilità e presenta una buona permeabilità al vapore.

Può svolgere una doppia funzione, come prodotto omogeneizzante di sottofondo, oppure come finitura di aspetto lucido come il marmorino a calce (**CORISTIL**).

**RASADDECOR** è una finitura particolarmente indicata per edifici storici, ma trova molto uso nelle nuove costruzioni che rispettano le caratteristiche della biocostruzione.

### CAMPI D'IMPIEGO

**RASADDECOR** è particolarmente indicato per la finitura di pareti interne specialmente su intonaci traspiranti preferibilmente composti da calce; può comunque essere applicata su intonaco civile grezzo o tirato a fino.

- INTONACI NUOVI O GREZZI
- ZONE DI INTERESSE ARCHITETTONICO
- CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZI STORICI
- ABITAZIONI COSTRUITE CON MATERIALI BIOEDILI

### PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

Prima di applicare **RASADDECOR**, è essenziale preparare ed analizzare adeguatamente la superficie.

Il supporto deve risultare perfettamente pulito, libero da polvere ed eventuali tracce di olii e grassi; nel caso di vecchie pitture sfarinanti, è consigliata la rimozione delle parti non perfettamente ancorate, fino ad ottenere una superficie perfettamente coesa.

Prima dell'applicazione di **RASADDECOR** è necessario accertare la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo e bagnare la superficie.

**RASADDECOR** si applica di preferenza su intonaci nuovi o allo stato grezzo, senza alcun trattamento preliminare, ma può essere applicato anche su di un supporto già tinteggiato con pittura ad acqua, purché la pittura sia ben ancorata e presenti una certa porosità e ruvidità.

Su supporti friabili ed altamente assorbenti è indispensabile trattare il fondo con **FONDODECOR** trasparente (diluito 1:3 con acqua) e lasciare asciugare per almeno 6 ore.

L'applicazione varia a secondo dell'effetto finale desiderato:

- nel caso di una **rasatura di fondo**, applicare **RASADDECOR** in 2 mani avendo cura di distribuire il prodotto in maniera uniforme ed omogenea; prima della totale essiccazione, livellare con un frattazzo di spugna. Con questo trattamento si otterrà un sottofondo assorbente e con una ruvidità ideale per una finitura con **DECORLUX**;
- nel caso di una **finitura a marmorino**, applicare la prima mano di **RASADDECOR** ed a completa asciugatura livellare con un frattazzo di spugna; a completa asciugatura del primo strato, applicare la seconda mano cercando di compatte il prodotto con un frattazzo di acciaio (più il prodotto viene lamato e più sarà marcato l'effetto lucido finale).

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| - Peso specifico:            | 1670 gr/Lt± 20                                 |
| - Natura del legante:        | grassello di calce stagionato                  |
| - PH:                        | 11,0 - 12,0 c.a.                               |
| - Resa media per confezione: | Kg 25 = 20 - 25 m <sup>2</sup>                 |
| - Aspetto:                   | lucido e liscio                                |
| - Lavorabilità:              | ottima   |
| - Essiccazione:              | 2/3 giorni fuori pioggia                       |
| - Maturazione/ossidazione:   | 2/3 settimane                                  |
| - Diluizione:                | pronto all'uso                                 |
| - Colori disponibili:        | bianco e tinte cartella                        |
| - Contenuto massimo VOC:     | < 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/a - BA |

### AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della rasatura prima di procedere con la finitura (28 giorni circa).

Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di tinta dopo l'applicazione.

Si raccomanda l'utilizzo della finitura di uno stesso lotto di produzione per evitare differenze di tonalità.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.

Fino a completo essiccamento e maturazione proteggere dal gelo e da una rapida asciugatura.

Irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

### IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Kg 5 - 25.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/1990

Ultimo aggiornamento: 01/03/2018

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.



**CORI srl**

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697